

# LOCTITE<sup>®</sup> AA 3321<sup>™</sup>

 Alias LOCTITE<sup>®</sup> 3321<sup>™</sup>  
 Novembre 2014

## DESCRIPTION DU PRODUIT

 LOCTITE<sup>®</sup> AA 3321<sup>™</sup> présente les caractéristiques suivantes:

<b>Technologie</b>	Acrylique
Nature chimique	Acrylate Uréthane
Aspect	Liquide transparent <sup>LMS</sup>
Composants	Monocomposant
Viscosité	Moyenne, thixotrope
<b>Polymérisation</b>	Lumière visible et UV (Ultraviolet)
Intérêt	Production - vitesse de polymérisation rapide
<b>Application</b>	Collage
Flexibilité	Bonne tenue aux chocs et aux vibrations.

LOCTITE<sup>®</sup> AA 3321<sup>™</sup> a été formulé initialement pour coller le PVC rigide ou flexible sur le polycarbonate, quand on est en présence de jeux important et que l'on recherche un joint souple. Le produit a de plus démontré une excellente adhésion sur une grande variété de substrats dont le verre, de nombreux plastiques et la plupart des métaux. Le caractère thixotrope du LOCTITE<sup>®</sup> AA 3321<sup>™</sup> évite la migration ou le fluage du produit après application sur les surfaces.

## ISO-10993

Un Protocole de Test ISO 10993 fait intégralement partie du Programme Qualité concernant LOCTITE<sup>®</sup> AA 3321<sup>™</sup>. LOCTITE<sup>®</sup> AA 3321<sup>™</sup> a été qualifié pour Henkel selon le Protocole ISO 10993 pour utilisation de ce produit dans les applications médicales. L'attestation de conformité est disponible sous [www.henkel.com](http://www.henkel.com) ou sur simple demande auprès du Service Qualité Henkel.

## PROPRIETES DU PRODUIT LIQUIDE

Densité à 25 °C	1,08
Indice de réfraction	1,48
Point éclair - se reporter à la FDS	
Viscosité, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa.s (cP):	
Mobile 4, vitesse 20 tr/min	3 500 à 7 500 <sup>LMS</sup>

## DONNEES TYPQUES SUR LA POLYMERISATION

LOCTITE<sup>®</sup> AA 3321<sup>™</sup> peut être polymérisé par exposition aux UV et/ou à la lumière visible d'intensité suffisante. Pour sécher complètement la surface en contact avec l'air, un rayonnement d'intensité suffisante entre 220 et 260nm est également nécessaire. La vitesse de polymérisation dépend de l'intensité du rayonnement UV, de la distribution spectrale de la lampe, du temps d'exposition et de la transparence du substrat à la lumière UV qui doit le traverser.

## Fissuration suite à la libération de contrainte "Stress Cracking"

L'adhésif liquide est appliqué sur une barre en polycarbonate (grade médical) de 6,4 cm x 13 mm x 3 mm qui est alors cintrée pour créer un niveau déterminé de contraintes

Stress Cracking, ASTM D 3929, minutes:

7 N/mm <sup>2</sup> de contrainte sur la barre	>15
12 N/mm <sup>2</sup> de contrainte sur la barre	13 à 14

## Temps de prise

Le temps de prise est défini comme le temps nécessaire pour obtenir une résistance au cisaillement de 0,1 N/mm<sup>2</sup>.

Temps de prise sous UV, éprouvettes en verre, secondes:

Lumière noire, Zeta <sup>®</sup> 7500 :	
6 mW/cm <sup>2</sup> à 365 nm	≤15 <sup>LMS</sup>

Temps de prise sous UV, Polycarbonate sur PVC, secondes:

Lampe métal-halogène, Zeta <sup>®</sup> 7400:	
30 mW/cm <sup>2</sup> à 365 nm,	<5

Sans électrode, lampe type H & V :	
50 mW/cm <sup>2</sup> , à 365 nm,	<5


Sans électrode, lampe type D :	
50 mW/cm <sup>2</sup> à 365 nm,	<5

## Profondeur de polymérisation en fonction de l'intensité (365 nm)


Le graphique ci-après montre l'accroissement de l'épaisseur polymérisée en fonction du temps à 30mW/cm<sup>2</sup> - 100mW/cm<sup>2</sup> (mesure de l'épaisseur polymérisée dans un creuset de 15 mm de diamètre en PTFE).

**Note:** Quand on utilise une lampe type V à des intensités de 50 et 100 mW/cm<sup>2</sup> pendant 30 secondes, on obtient des profondeurs de polymérisation supérieures à 13 mm. La performance avec une lampe Hg à moyenne pression est similaire à celle de la lampe sans électrode type H


## Lampe : métal-halogène



**Sans électrode : lampe type D**



**Sans électrode : lampe type H**



**PROPRIETES TYPIQUES DU PRODUIT POLYMERISE**

Polymérisation à 30 mW/cm<sup>2</sup>, à 365 nm, pendant 80 sec à l'aide d'une lampe métal-halogène, avec un filtre en verre

**Propriétés physiques:**

Dureté Shore, ISO 868, Duromètre D	53
Indice de réfraction	1,5
Absorption d'eau, ISO 62, %:	
2 h dans eau bouillante	3,18
Elongation, ISO 527-3, %	250
Module, ISO 527-3	N/mm <sup>2</sup> 255 (psi) (37 000)
Résistance à la traction, ISO 527-3	N/mm <sup>2</sup> 18,6 (psi) (2 700)

**Propriétés électriques :**

Constante diélectrique / facteur de dissipation, IEC 60250:	
100 Hz	5,17 / 0,04
1-kHz	5,01 / 0,02
1-MHz	4,61 / 0,04
Résistivité volumique, IEC 60093, Ω·cm	7,7×10 <sup>14</sup>
Résistivité surfacique, IEC 60093, Ω·cm	9,2×10 <sup>14</sup>
Rigidité diélectrique, , kV/mm	26

**PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMERISE**

**Propriétés de l'adhésif**

Polymérisation à 30 mW/cm<sup>2</sup>, à 365 nm, pendant 80 sec à l'aide d'une lampe métal-halogène, (jeu de 0,5 mm).

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Polycarbonate	N/mm <sup>2</sup>	*5,2
	(psi)	(750)

\* rupture du substrat

**PERFORMANCES DE TENUE A L'ENVIRONNEMENT**

Polymérisation à 30 mW/cm<sup>2</sup>, à 365 nm, pendant 80 sec à l'aide d'une lampe métal-halogène, (jeu de 0,5 mm).

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Polycarbonate:  
Jeu 0,5 mm

**Résistance aux produits chimiques**

Vieillessement dans les conditions indiquées et mesure après retour à 22 °C.

Agent chimique	°C	% de la résistance initiale conservée après		
		2 h	24 h	170 h
Eau bouillante	100	* 100	-----	-----
Immersion dans l'eau	49	* 100	-----	-----
Immersion dans l'eau	87	* 100	-----	-----
Immersion dans l'isopropanol	22	-----	95	-----
Chaleur/humidité	38	-----	-----	* 100

**Vieillessement à chaud**

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587, % de la résistance initiale:

Polycarbonate:

71 °C pendant 170 h	*100
71 °C pendant 340 h	*100
93 °C pendant 170 h	*100
93 °C pendant 340 h	*100
* rupture du substrat	

**Effets de la stérilisation**

En général, les produits de composition similaire à l'adhésif LOCTITE® AA 3321™ soumis à une stérilisation standard par l'oxyde d'éthylène (ETO), ou par radiations Gamma (25 à 50 kiloGrays cumulées) ont démontré une très bonne conservation de la résistance du collage. LOCTITE® AA 3321™ conserve ses performances de collage après 1 cycle de stérilisation vapeur en autoclave. Il est conseillé aux clients de tester ses assemblages après la stérilisation suivant son propre procédé. Il est également recommandé de consulter le service technique Loctite® dans le cas où l'assemblage devrait subir plus de 3 cycles de stérilisation.

**INFORMATIONS GENERALES**

**L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.**

**Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

## Recommandations de mise en oeuvre

1. Ce produit est sensible à la lumière; l'exposition à la lumière, aux UV ou à la lumière artificielle doit être réduite au maximum pendant le stockage et la manipulation.
2. Le produit devra être distribué à l'aide d'appareils dont la tuyauterie est noire.
3. Pour obtenir les meilleures performances, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisses.
4. La vitesse de polymérisation dépend de l'intensité de la lampe, de la distance entre les pièces et la lampe, de la profondeur à polymérisation ou du jeu dans l'assemblage et de la transparence du substrat à la lumière UV qui doit le traverser.
5. L'intensité minimale recommandée pour polymériser un assemblage est de 5 mW/cm<sup>2</sup> (mesurée au niveau du joint de colle) avec un temps d'exposition de 4 à 5 fois le temps de maintien à cette intensité.
6. Pour rendre les surfaces sèches, des intensités plus importantes dans le domaine des UV sont nécessaires (100 mW/cm<sup>2</sup>).
7. Il faut prévoir un refroidissement en cas de collage de substrat sensible à la température tels que les thermoplastiques.
8. Les thermoplastiques cristallins ou semi-cristallins doivent être préalablement testés vis à vis du risque de "stress cracking" (fissuration suite à la libération des contraintes) en présence de l'adhésif liquide.
9. Enlever l'excès d'adhésif au papier imbibé de solvant organique.
10. Laisser refroidir les assemblages avant de les soumettre à des contraintes.

## Loctite Material Specification<sup>LMS</sup>

LMS en date du Avril 22, 2002. Les résultats des contrôles pour chaque lot de fabrication sont disponibles pour les caractéristiques identifiées LMS. Les rapports de contrôle LMS mentionnent aussi les résultats des contrôles qualité QC en accord avec les spécifications appropriées à l'utilisation du client. De plus, des contrôles permanents existent en parallèle afin de garantir la qualité du produit et la stabilité de la production. Toute demande spécifique liée à des exigences particulières d'un client sera transmise et gérée par le service Qualité Henkel.

## Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec. Certaines informations de stockage peuvent être indiquées sur l'étiquetage de l'emballage.

**Température de stockage : 8 °C à 21 °C. Une température de stockage inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C peut affecter les propriétés du produit.** Pour éviter de contaminer le produit, ne jamais remettre dans son contenant d'origine un produit sorti de son emballage. Henkel Corporation n'assume aucune responsabilité pour les produits stockés dans d'autres conditions que celles indiquées, ou pour des produits contaminés par une mauvaise utilisation. Pour obtenir des informations supplémentaires, contacter votre Service Technique local ou votre représentant local.

## Conversions

(°C x 1,8) + 32 = °F  
 kV/mm x 25,4 = V/mil  
 mm / 25,4 = inches  
 N x 0,225 = lb  
 N/mm x 5,71 = lb/in  
 N/mm<sup>2</sup> x 145 = psi  
 MPa x 145 = psi  
 N·m x 8,851 = lb·in  
 N·mm x 0,142 = oz·in  
 mPa·s = cP

## Clause de non-responsabilité

### Note:

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

**Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que :** Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

**Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:** L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

**Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:**

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes

de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

**Utilisation des marques**

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Référence 2.1